

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH



Zimobet Przeciwmrozowa domieszka do betonu i zapraw (-5,-12°C)

Właściwości:

Zimobet jest domieszką bezchlorkową, przeciwdziałająca zamarzaniu betonu lub zapraw cementowych i umożliwiającą narastanie wytrzymałości w niskich temperaturach. Umożliwia prowadzenie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur i mrozów do -5°C . Praktycznie stosowany jest bez problemów nawet w temperaturach do -12°C przy elementach o większej masie betonu i starannym okryciu natychmiast po zabetonowaniu.

Przeznaczenie:

Zimobet umożliwia produkcję, transport i układanie w okresie zimowym wszelkich betonów konstrukcyjnych, zwykłych i specjalnych, towarowych przewożonych na znaczne odległości i stosowanych w prefabrykacji betonowej, w tym do wyrobów wibroprasowanych.

Zimobet umożliwia produkcję betonu metodą zimnych mieszanek, co pozwala na znaczne oszczędności w stosunku do tradycyjnych ciepłych mieszanek betonowych. Beton z Zimobet-em nie wymaga dodatkowego ogrzewania na budowie, lecz jedynie starannego okrycia (folie, maty, plandeki itp.).

Dozowanie:

Zimobet zaleca się stosować w ilości od 1% w stosunku do masy cementu. Zwyczajowa dawka to **0,5kg / 50kg cementu**.

Zaleca się dozowanie domieszki równocześnie z wodą zarobową, lub bezpośrednio do mieszarki w końcowej fazie mieszania betonu. **Zimobet** może być stosowany do wszystkich cementów krajowych, jednakże najbardziej zalecane w czasie mrozów są cementy portlandzkie czyste CEM I z symbolem R.

Przechowywanie:

Zimobet należy przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy

Dane techniczne:

postać:	ciecz bezbarwna, lub o zabarwieniu słomkowym
gęstość:	1,29 g/cm ³
pH:	6,0-7,0
zawartość masy suchej:	43,0-45,0 % (m/m)
rozpuszczalność:	całkowicie rozpuszczalna w wodzie

Informacje logistyczne:

opakowanie	typ opakowania	opakowanie zbiorcze	paleta
1kg	butelka	15 szt.	480 szt.
5kg	kanister	4 szt.	114 szt.

Dystrybutor:

FARKOM

P.H.U. Farkom Ireneusz Lasek

Biuro handlowe:

08-470 Wilga, ul. Warszawska 58

tel. (25) 685-30-67

fax (25) 685-30-67 w. 10

www.farkom.pl

www.simeplast.eu

biuro@farkom.pl

Uwaga:

Wszelkie informacje wymienione w Arkuszu Danych Technicznych odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Podane informacje nie są wiążące z prawnego punktu widzenia, i nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu na placu budowy, dostosowując do lokalnych warunków, oraz określenie ewentualnego niepożądanego działania poprzez wykonanie odpowiednich prób.